



H 55068 PERIDICHT CONNECT

Termék	Talajnedvesség ellen épületszigetelés csatlakozó szalagja lábazatnál
Felső oldal	Fólia
Alsó oldal	Teljes felületén öntapadó (lehúzható fólia).
Alkalmazás	• Talajnedvesség ellen épületszigetelés csatlakozó szalagja
Követelmény	EN 13969
Felhasználás	A csatlakozó szalagot egyszerűen a zsaluzathoz rögzítjük és így betonozunk. A betonozási munka után a zsalut eltávolítjuk és a bitumenes szigetelő lemez egyszerűen a Peridicht Connect szalaghoz lángolvastással csatlakoztatható.
Csomagolás	75 tekercs raklaponként, tekercsenként 15 m x 0.2m, azaz 1125 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	15,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	0,20
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Vastagság	EN 1849-1	mm	3,0 (±0,2)
Vízzárság	EN 1928	kPa	100
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	1200/1000 (±200/±200)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	10/10 (±5/±5)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-25
Hőállóság	EN 1110	°C	100
Vízzárság mesterséges öregítés után	EN 1928	kPa	100
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	NPD

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapultak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.