

H 75013 Blockbitumen B 105/25

Terméktulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Szín			fekete
Sűrűség	EN ISO 3838	g/cm ³	1,0 – 1,1
Tűbehatolás 25 °C-on	EN 1426	°C	20 -30
Gyűrű & golyó lágyulási pont	EN 1427	°C	120 - 130
Töréspont	EN 12593	°C	≤ -10
Lobbanáspont (Cleaveland)	EN ISO 2592	°C	≥ 250

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A terméket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.